



تاریخچه بهسازی یاقوت‌ها با شیشه حاوی سرب



۱- آرمیتا کیومرثی ، دانشجو کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه تهران ، a_Kiumarsi@ut.ac.ir

۲- مسعود کیانی ، موسسه گوهرکیا (دانشگاه خوارزمی) ، Kianigeology@gmail.com

۳- حدیث صادقی ، موسسه گوهرکیا (دانشگاه خوارزمی) ، mahshid_sadeghi61@gmail.com

۴- *فرشاد کیوانی ، موسسه گوهرکیا (دانشگاه خوارزمی) ، keyvani.gemology21@gmail.com



چکیده:

کانی کروندوم رخ ندارد ولی جهت معینی برای جدا شدن دارد. به دلیل این خاصیت شکنندگی باید هنگام تراش و مخراج کاری مراقب بود که یاقوت نشکند به همین خاطر یکی از روشهای برای بهسازی یاقوت‌ها پر کردن ترک‌ها با شیشه (گلس فیلد) می‌باشد. این مواد پرکننده باید دارای ضریب شکست مشابه گوهر داشته باشند. در ابتدا از دهه ۱۹۸۰ شیشه سیلیسی به طور گسترده برای پر کردن حفرات و شکستگی‌ها در یاقوت‌ها مورد استفاده قرار گرفته است. ولی در اوایل ۲۰۰۴، آزمایشگاه گوهرشناسی ژاپن (GAJ) گزارشی درباره یاقوت‌هایی که تعداد زیادی از شکستگی‌های پر شده با شیشه حاوی سرب دارند که این یاقوت‌ها بسیار شفاف و با کیفیت هستند ولی بهسازی شده میباشند. از آن زمان بعد، تعداد زیادی از گوهرها به بازارهای بین‌المللی وارد شده است و مورد خرید و فروش قرار میگیرند.

کلید واژه‌ها: یاقوت ، بهسازی ، گوهرشناسی ، کروندوم



Treatment history of rubies with leaded glass

Armita kiumarsi , a_Kiumarsi@ut.ac.ir¹

masoud kiani , Kianigeology@gmail.com²

Hadis sadeghi , mahshid sadeghi61@gmail.com³

*Farshad keivani , keyvani.gemology21@gmail.com⁴

Abstract:

corundum mineral no cleavage But there is a certain direction for separation. Due to this defect, should be Caution when cutting and gold setting this gem do not break. That's why one of the ways to improve rubies is to fill the cracks with glass (Glassfield). The filling material must have a refractive index similar gem. Already from the 1980s, silica glass has been widely used to fill cavities and fractures in rubies. But in early 2004, Japan Gemology Laboratory (GAJ) reports on rubies containing a many number of fractures filled with lead-containing glass , which are very transparent and of high quality, but have been enhancement. Since then, many numbers of gems have been imported into international markets and are being traded.

Keywords : Ruby , Treathment , Gemology , Corundum



مقدمه :

گوهرهای خانواده کروندم برای قرن‌ها یکی از مهمترین بخش‌ها در صنعت جواهر بوده اند. طی قرن‌ها تقاضا برای یاقوت‌ها و سفایرها از میزان عرضه خارج شده بود و در طول زمان زیادی از تاریخ فقط افراد بسیار ثروتمند می‌توانستند آن‌ها را تهیه کنند. با کشف ذخایر جدید در طول قرن بیستم، عرضه این گوهرها به طور چشم‌گیری افزایش یافت. با این حال، تقاضای این سنگ‌های زیبا بیشتر از آن بود که از طبیعت تامین میشد. (McClure, et al. 2006)

بنابراین هنر بهسازی به وجود آمد، ما از اصطلاح هنر در اینجا استفاده می‌کنیم زیرا بسیاری از بهسازی‌ها به وسیله دانشمندان کشف و توسعه نیافته بلکه به وسیله آزمایش‌کنندگانی که به بخت یا آزمون و خطا متکی بودند ایجاد شده است. بسیاری از کسانی که این تکنیک‌ها را توسعه داده‌اند هرگز کاملاً علم یا "چرای" کاری که انجام داده بودند را نمی‌دانستند، اما آن‌ها "چه چیز" و "چگونه" را خیلی خوب می‌شناختند. کروندوم به عنوان یک ماده بسیار بادوام است و بسیاری از بهسازی‌ها می‌تواند روی آن انجام شود. یاقوت با ارزش‌ترین رنگ کروندوم است که اغلب تمرکز اصلی بهسازی‌ها روی آن می‌باشد. (McClure, et al. 2006)

بحث و روش تحقیق:

ابتدا کتاب‌ها، مقالات، گزارش‌های موجود در سایت‌های اینترنتی و سایر منابع مطالعه و بررسی شد. سپس برای درک مطلب و بهبود مطالب تعدادی از تصاویر آزمایشگاهی توسط کارشناسان گوهر شناسی موسسه گوهر کپیا دانشگاه خوارزمی با استفاده از ابزار آلات گوهر شناسی استاندارد تهیه و به سایر تصاویر افزوده گردید. ابزار آلات مورد استفاده شامل میکروسکوپ گوهر شناسی، رفرکتومتر، پلاریسکوپ و ترازوی اندازه‌گیری وزن مخصوص می‌باشد.

بحث:

کانی کروندوم رخ ندارد ولی جهت معینی برای جدا شدن دارد (شکل ۱) و به دلیل خاصیت شکنندگی باید هنگام تراش و مخراج کاری مراقب بود که یاقوت نشکند به همین خاطر یکی از روشهای برای بهسازی این گوهر پر کردن با شیشه (گلس فیلد) می‌باشد. این مواد پرکننده باید دارای ضریب شکست گوهر داشته باشند.

در ابتدا شیشه سیلیسی به طور گسترده برای پر کردن حفرات و شکستگی‌ها در یاقوت‌های از دهه ۱۹۸۰ مورد استفاده قرار گرفته است. در ابتدا به پر کردن حفره اشاره شد و سپس در اوایل ۱۹۸۴ شرح داده شد (Kane, 1984). این پر کردن باعث بهبود ظاهر سنگ‌ها شد و توانست وزن را افزایش دهد اما به آسانی می‌توانست با بزرگنمایی شناسایی شود.

2018



سی و ششمین گردهمایی و سومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین

۶-۸ اسفند ماه ۱۳۹۶



شکل ۱: بلورهای یاقوت های افریقا با سطوح جدا شدگی مشخص قبل از تراش و بهسازی.

اوایل دهه ۱۹۹۰ بازار فروش شاهد مقدار زیادی یاقوت سرخ از معدن مانگ هسو، (میانمار) بود که دارای حفرات و شکستگی های متعددی به توسط مواد شیشه ای پر شده بودند که در دمای بالا در مدت معین، با بهسازی گرمایی کل یا بخشی از آن ها ترمیم شده بودند (Peretti et al., 1995 McClure and Smith, 2000). ضریب شکست نوری (R.I) این شیشه سیلیسی به طور قابل توجهی پایین تر از کروندوم میزبان است، بنابراین حتی یک شکستگی کاملاً پر شده را می تواند به آسانی زیر ذره بین مشاهده کرد (شکل ۲). از این رو، حتی اگر ظاهر شکستگی ها بهبود یافته باشد شیشه سیلیسی موثرترین ماده برای افزایش پاکی یاقوت های نیست.



شکل ۲. شیشه سیلیسی (بکار گرفته شده در روش قدیمی تر گلس فیلد) به طور قابل توجهی ضریب شکست نوری کمتر از یاقوت دارد. وقتی برای پر کردن شکستگی ها در یاقوت استفاده می شود، ظاهر آن ها را بهبود می بخشد اما شکستگی ها هنوز خیلی واضح هستند.

اولین گزارش از نوع جدید بهسازی یاقوت در یک گزارش اینترنتی به وسیله موسسه گوهرشناسی ژاپن در اوایل ۲۰۰۴ منتشر شد (GAAJ Research Laboratory, 2004). آن ها یاقوت های که شکستگی هایشان با شیشه محتوی سرب بالا پر شده بودند توصیف کردند. بعد از گزارش GAAJ، تعداد زیادی از این سنگ ها به وسیله آزمایشگاه های گوهرشناسی سراسر دنیا مورد آزمایش قرار

گرفتند که یاقوت‌های زیر یک قیراط تا بالای ۱۰۰ قیراط از نوع پر شده با شیشه سرب بالا شناسایی شده‌اند (شکل ۳) که تعدادی زیادی از آن‌ها بین ۵ و ۱۰ قیراط هستند. علاوه بر آزمایشگاه GAAG، چندین مقاله دیگر نیز درباره این ماده ارائه شده است (برای مثال: AGTA, 2004, 2005, 2006; Rockwell and Breeding, 2004; Li-Jian et al., 2005; Milisenda et al., 2005; Pardieu, 2005; Smith et al., 2005; SSEF, 2005; Sturman, 2005; Themelis, 2005). شیشه محتوی سرب بالا وزن مخصوص بالایی دارد، بنابراین تعجب آور نیست که می‌تواند روی وزن مخصوص کل سنگ اثر بگذارد. مطالعه ضریب شکست نوری استاندارد یک عدد تقریبی (۱.۷۶-۱.۷۵) برای ضریب شکست نوری شیشه سرب‌دار پرکننده حفرات بزرگتر پر شده را نشان می‌دهد (McClure, et al. 2006).



شکل ۳: یاقوت‌های بهسازی شده با شیشه سرب‌دار در اندازه‌های مختلف

فرایندهای بهسازی به وسیله Vincent Pardieu از موسسه علوم گوهرشناسی آسیا توصیف شد (AIGS; Pardieu, 2005). به گفته Pardieu، مواد اصلی اولیه برای پر کردن با شیشه سرب‌دار، درجات بی کیفیتی از کروندوم صورتی، قرمز یا قرمز مایل به ارغوانی از Andilamena در ماداگاسکار بود که معمولاً مات تا کدر هستند (شکل ۱) که ابتدا بهسازی گرمایی می‌شوند (شکل ۴). در بیشتر موارد، در حالت طبیعی خودش، به عنوان یک گوهر، غیر قابل استفاده است (شکل ۴). البته این بهسازی می‌تواند برای یاقوت شکسته شده از هر محلی به کار برده شود (شکل ۵). تاثیر این بهسازی شگفت‌انگیز است، که در آن کروندوم کدر و تقریباً بی-ارزش را به نوع شفاف و مناسب برای استفاده در جواهرات تبدیل می‌کنند. امروزه در بازارهای گوناگون شاهد سنگ‌های پر شده با شیشه سرب‌داری را هستیم که از مناطق مختلف جهان هستند (شکل ۶). از موارد شناسایی این گوهرها در زیر میکروسکوپ وجود حباب‌های گاز گرد یا کشیده در داخل شکستگی‌ها یا افکت نارنجی-آبی این یاقوت‌ها در زیر میکروسکوپ گوهرشناسی می‌باشد (شکل ۷).


2018

سی و ششمین گردهمایی و
سومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین

۶-۸ اسفند ماه ۱۳۹۶




شکل ۴: یاقوت های بهسازی گرمایی ساده شده و قبل از فرایند بهسازی با شیشه سرب دار



شکل ۵: یاقوت های قبل و بعد از فرایند بهسازی با شیشه سرب دار



شکل ۶: یاقوت های با منشا مختلف که تحت بهسازی شیشه سرب دار گرفته اند.




شکل ۷: حباب های گاز و افکت نارنجی - آبی در یاقوت های گلس فیلد شده موجود در بازار ایران.



نتیجه گیری:

اهمیت هر روش بهسازی جدید معمولاً حول دو مورد است: (۱) چقدر موثر است و (۲) آیا می توان آن را شناسایی کرد به خصوص با استفاده از تجهیزات معمول تست گوهر. چونکه که با بهسازی، پاکی به وسیله پر کردن با شیشه سربدار افزایش می یابد، باید به مشتری اطلاع داد تا اعتماد مصرف کننده سلب نشود.

در مورد پر کردن یاقوت های به وسیله شیشه سربدار، مشخصاً هدف افزایش پاکی ظاهری سنگ است. سنگ های که تقریباً کدر هستند را می توان تا مرحله ای بهبود بخشید که نیمه شفاف تا شفاف شوند. این امر موجب می شود تا موادی که قبلاً کاربرد خاصی نداشته اند اهمیت خاصی در بازار پیدا کنند. خوشبختانه این روش بهسازی به آسانی با بزرگنمایی شناسایی می شود. تاثیر این بهسازی شگفت انگیز است، که در آن کروندوم کدر و تقریباً بی ارزش را به نوع شفاف و مناسب برای استفاده در جواهرات تبدیل می کنند. از سال ۲۰۰۴ در بازارهای گوناگون شاهد ارائه یاقوت های پر شده با شیشه سربداری را هستیم که از مناطق مختلف جهان هستند که در زیر میکروسکوپ وجود حباب های گاز گرد یا کشیده در داخل شکستگی ها یا افکت نارنجی - آبی در آنها مشخص می باشد.



References:

- AGTA Gemological Testing Center (2004) New ruby treatment arrives in the United States. www.agta-gtc.org/2004-07-02_rubytreatment.htm, July 2.
- AGTA Gemological Testing Center (2005) Lead glass fracture filling
- GAAJ Research Laboratory (2004) Lead-glass impregnated ruby. www.gaaj-zenhokyo.co.jp/researchroom/kanbetu/2004/gaaj_alert-040315en.html, Mar. 15. in ruby.
- Kane R.E. (1984) Natural rubies with glass-filled cavities. *Gems & Gemology*, Vol. 20, No. 4, pp. 187–199.
- Li-Jian Q., Zeng C.G., Xin-qiang Y. (2005) Lead-rich glass substance in filled treated rubies. *Journal of Gems and Gemmology*, Vol. 7, No. 2, pp. 1–6.
- McClure S.F., Smith C.P. (2000) Gemstone enhancement and detection in the 1990s. *Gems & Gemology*, Vol. 36, No. 4, pp. 336–359.
- Peretti A., Schmetzer K., Bernhardt H-J. (1995) Rubies from Mong Hsu. *Gems & Gemology*, Vol. 31, No. 1, pp. 2–27.
- Peretti A., Schmetzer K., Bernhardt H-J. (1995) Rubies from Mong Hsu. *Gems & Gemology*, Vol. 31, No. 1, pp. 2–27.
- Rockwell K.M., Breeding C.M. (2004) Gem Trade Lab Notes: Rubies, clarity enhanced with a lead glass filler. *Gems & Gemology*, Vol. 40, No. 3, pp. 247–249.
- Shane F. McClure, Christopher P. Smith, Wuyi Wang, and Matthew Hall (2006) Identification and Durability of Lead Glass-Filled Rubies, *Gems & Gemology*, Spring, Vol. 42, No. 1, pp. 22–34.
- Smith C.P., McClure S.F., Wang W., Hall M. (2005) Some characteristics of lead-glass filled corundum. *Jewellery News Asia*, No. 255, pp. 79, 82–84.
- Sturman N. (2005) Gem News: Lead glass-filled rubies appear in the Middle East. *Gems & Gemology*, Vol. 41, No. 2, pp. 184–185.
- Themelis T. (2005) Glass-filled rubies. *Australian Gemmologist*, Vol. 22, No. 8, pp. 360–365.